

White Out テクニカルデータシート

2017.10



White Out テクニカルデータシート

この度はホワイトアウトをご購入頂き誠に有難うございます。

本テクニカルデータシートを良くお読みの上、正しく使用して下さい。

ホワイトアウトは塗装ブースの壁面に噴霧する白色のコーティング剤です。

ホワイトアウトを使用すると汚れた壁面も新品のように白く輝きます。

さらに、乾燥するとフィルム状になりますので汚れた際の交換が簡単に行えます。

ホワイトアウトは最大で約 500 回の運転（乾燥モード）に耐える事ができます。

※照明およびガラス等の透明物には“Clear View/クリアービュー”をご使用下さい。

特徴	利点
非粘着・ドライコーティング	コーティング剤は非粘着性のドライコーティングです。 乾燥後、粘着シートを剥すような感覚で除去できます。
耐溶剤性	溶剤塗料に強く塗料の蓄積を確実に防ぎます。 経年による黄ばみがほとんどありません。
スプレーガンで塗布	特別な工具を必要としません。
ワンコート式	ワンコート式なので誰でも簡単に素早く施工できます。
環境対応	水性なので環境に配慮した低 VOC 製品です。
耐久性	最大で約 500 回の運転（乾燥モード）または 6 か月以内 で簡単に剥す事が可能です。

■詳細

内容量：3.78 リットル (1gallon)

VOC 含有量：< 60 グラム/リットル

カラー：白（液体・フィルム共）

対象範囲：3.80あたりおよそ 16～18.5 平方メートル（理論値）

引火点：> 93°C (200° F)

沸点：100°C

pH：7～10

水の反動性：無し

比重：1.06～1.10

■保管について

10～26°Cで保管して下さい。

蓋を強く締めて密閉状態にし、換気された場所で太陽光から避けて保管して下さい。

水性ですので低温で凍り、高温で腐ってしまいますのでご注意下さい。（使用期限を厳守）

本ドキュメントは信頼性のあるテストに基づいて表記しておりますが使用条件により数値の違いが発生する場合も御座います。

White Out テクニカルデータシート

■ご使用の前に

- ・塗装ブース壁面に使用できます。ビニールカーテン等には使用できません。
- ・塗布するに適しているかどうかは事前テストを行って下さい。
小さな面積にホワイトアウトを塗布し、24～48時間後に簡単に剥せたらOKです。
- ・既に塗料やコーティング剤が塗ってある場合は完全に落として下さい。
特に2液の塗料やウレタン・ラテックス塗料の上には乗りません。
除去できない場合は事前テストを行って下さい。
- ・6か月または500回の運転以内に塗り直してください。
ただし、環境により誤差が発生致しますので使用環境に合わせてご使用下さい。

■使用方法

- 1、塗布面を洗浄して下さい。
ミストが多く固着している場合は180・220番のペーパー掛けが必要です。(DA)
水分を除去し、ブース内を完全に乾燥して下さい。
- 2、必要に応じてマスキングを行って下さい。
ガラス部はマスキングを行うか、施工後にカッターで切り込みを入れて剥がす事も可。
- 3、塗装は以下の条件で行って下さい。
低圧スプレーガン (HVLP) / 重力供給カップ
ノズル口径：2.2～2.5mm
※1.5程度でも塗布可能だが、量と時間を多く消費し、ノズルが途中で詰まります。
エア圧：1.8～2.1kgf/cm² (25～30psi)
塗布面までの距離：約30cm
塗布気温：約25℃
塗装中は換気・保護具の着用を必ず行って下さい。
塗装面を脱脂して下さい。
コーティング剤は一度で厚塗りせずに数回に分けて塗って下さい。
1度目を軽く塗り、2度目を約100マイクロメートル(0.1mm)程度塗布し
少なくとも合計で約200マイクロメートル必要です。
- 4、必要に応じて乾燥させて下さい。(自然乾燥または50℃以下)
- 5、スプレーガンはなるべく早く温水で洗って下さい。
※ホワイトアウト上に他のコーティング剤を塗らないでください。(クリヤービューは可)
※コーティング剤によりフィルターが詰る可能性が御座いますが予めご了承下さい。

White Out テクニカルデータシート

■除去方法

- 1、ステッカーを剥すようにかどからゆっくりとドライフィルムをはがして下さい。
- 2、隙間等に残ってしまったドライフィルムはそのままにして次回上塗りでも構いません。
- 3、剥したドライフィルムは地域条例に基づいて廃棄処分して下さい。

■使用上の注意点

- ・ホワイトアウト塗布後はブース内で水の使用を控えて下さい。
- ・ホワイトアウトは塗装ブース壁面（鉄板）にのみ使用できます。
ウレタン・ラテックス塗料の上には絶対に施工しないでください。
ビニールカーテンやガラス面、ゴム、パッキン系等には塗布しないでください。
（ガラス面に使用する場合は“クリヤービュー”をご使用下さい）
- ・ホワイトアウトは最大で約 500 回の運転（乾燥モード）又は 6 か月間耐える事ができますが、回数を越えたり、長期間の使用は、はがれにくくなりますのでご注意下さい。
※使用環境により異なりますので上記の期間保障すると言う意味では御座いません。
- ・換気された場所で保護具を着用し、火気の無い場所でご使用下さい。



輸入元：ネクスト株式会社

〒497-0015 愛知県あま市七宝町鯉橋 4-36 [TEL:052-559-2115](tel:052-559-2115) / FAX:052-559-2116

www.next-co.co.jp / info@next-co.co.jp